



**Den Braven**

Karta techniczna



Better  
results  
through  
Knowledge

## Den Braven AKRYL DO PŁYT GK

Ścianki, płyty, sucha zabudowa / Acryl-GK



### Opis produktu

Den Braven Akryl Do Płyt GK to wysoce plastyczno-elastyczny kit uszczelniający na bazie wodnej dyspersji akrylowej, do wypełniania połączeń, naroży, pęknięć i rys w płytach gipsowo-kartonowych, bloczkach oraz tynkach gipsowych

### Korzyści

- Bardzo dobrze przyczepny do płyt gipsowo-kartonowych, tynków, bloczków, gładzi, szpachli gipsowych
- Tworzy mocne i wysoce plastyczno-elastyczne wiązanie
- Po całkowitym wyschnięciu malowalny za pomocą farb wodnych i syntetycznych
- Odporny na spękania i rysy skurczowe
- Doskonała przyczepność, także do wilgotnych podłoży
- Bez rozpuszczalników (znikoma woń)
- Wyjątkowo łatwy w profilowaniu (bardzo dobre własności robocze)
- Super biały
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Neutralny chemicznie (nie powoduje korozji metali)

### Zastosowania

Uszczelnianie naroży, połączeń, spoin, pęknięć, rys w systemach suchej zabudowy wnętrza, bloczkach i tynkach gipsowych.

Uszczelnianie połączeń pomiędzy płytami g-k, listwami przypodłogowymi czy podsufitowymi a posadzką lub sufitem podwieszanym. Zabudowa wnęk, poddaszy, montaż szaf, stolarki.

### Sposób użycia

Głębokość spoiny powinna być zawsze w odpowiedniej proporcji do jej szerokości. Generalnie stosunek ten (przy szerokości szczeliny do 10 mm) powinien być 1:1, przy czym szerokość i głębokość szczeliny powinna wynosić co najmniej 5 mm. Dla szczelin o szerokości większej niż 10 mm, stosunek ten oblicza się ze wzoru "głębokość [mm] = (szerokość [mm] / 3) + 6. W celu użycia zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę pod kątem na szerokość spoiny. W celu uniknięcia zabrudzeń okolic wypełnianej szczeliny, zabezpieczyć ją po bokach za pomocą malarskiej taśmy maskującej. Taśmę usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki fugi. Fugi wygładzić szpachelką, szpatułką lub palcem, maczając w wodzie z niewielką domieszką mydła, w ciągu 10 minut od nałożenia akrylu.



Den Braven

## Karta techniczna

### Den Braven AKRYL DO PŁYT GK

Ścianki, płyty, sucha zabudowa / Acryl-GK

#### Informacja dodatkowa

100% Moduł	N/mm2	0,40 MPa
Baza		Acrylic dispersion
Czas utwardzania	@23°C/50% RH	1mm/24 hours
Gęstość		1,71 g/ml
Odporność na mróz w transporcie		Up to - 15°C
Odporność termiczna		- 20°C to + 75°C
Shore-A twardość	DIN 53505	30 Shore A
Temperatura aplikacji		+ 5°C to + 40°C
Tempo wyciskania	@ Ø3 mm/4 bar	450 g/min
Tworzenie się naskórka	@23°C/50% RH	10 min
Wydłużenie przy zerwaniu		240%
Wytrzymałość na rozciąganie din 53504	N/mm2	0,40 MPa
Ściekanie	ISO 7390	< 2mm

Wartości średnie dla typowych warunków (dopuszczalna tolerancja +/-3%)

#### Ograniczenia

- Not suitable for continuous exposure to water
- Not suitable for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, soft plastics, neoprene and bituminous substrates

#### Przygotowanie powierzchni

Bardzo porowate i chłonne podłoża jak gips, beton komórkowy, piaskowiec należy zagruntować. W tym celu rozcieńczyć akryl z wodą w proporcji 1:2 i zagruntować ww. podłoża. W razie wątpliwości przeprowadzić test przyczepności. Powierzchnia musi być czysta, sucha, zwarta, wolna od kurzu, brudu, pyłu, tłuszczu, oleju, smaru, rdzy, luźnych kawałków starych uszczelniaczy, kitów, klejów, łuszczących się powłok malarskich, lakierowych i innych

zanieczyszczeń podobnego typu. Porowate podłoża nie muszą być całkowicie suche.

#### Malowalny

Z uwagi na ogromną różnorodność farb, przed malowaniem akrylu zawsze przeprowadzić test. W razie jakichkolwiek problemów z kryciem czy rysami skurczowymi w powłoce malarskiej, można rozcieńczyć farbę z wodą lub zagruntować fugi gruntem lub farbą lateksową. Ww. problemy mogą dotyczyć szczególnie wewnętrznych farb emulsyjnych z dużą ilością wypełniaczy, silnie matowych, o dużej lepkości, tzw. farb jednokrotnego krycia. Niezależnie od tego, farbę zawsze należy nakładać cienką warstwą, po całkowitym wyschnięciu akrylu.

#### Czyszczenie

Narzędzia myć wodą zaraz po użyciu. Ręce myć wodą z mydłem. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

#### Kolor(y)

- White

#### Opakowanie

- Cartridge

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

#### Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze + 5°C do + 25°C. Okres trwałości: 18 miesięcy od daty produkcji.

#### Certyfikaty

	EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P
--	-----------------------------



Den Braven

Den Braven East Sp. z o.o.  
Poznańska 11B, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne  
+48 (0) 618961740 info@denbraven.pl

27-12-2017 14:14:27 UTC



**Den Braven**

Karta techniczna

Better  
results  
through  
Knowledge

## Den Braven AKRYL DO PŁYT GK Ścianki, płyty, sucha zabudowa / Acryl-GK

### Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

### Gwarancja

Den Braven gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

### Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Den Braven nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Den Braven zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Den Braven. Wszelkie zamówienia są

realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Den Braven. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



**Den Braven**

Den Braven East Sp. z o.o.  
Poznańska 11B, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne  
+48 (0) 618961740 info@denbraven.pl

27-12-2017 14:14:27 UTC