

GŁADŹ EXTRA FINISH

SOLO F



Czas użycia gotowej zaprawy - 8h

Nakładanie od 0 – 2 mm

Do 100 m² w jednej warstwie

Bogata w żywice, nie wymaga gruntowania

Można nakładać nawet na pomalowane podłoża

Zastosowanie

Masa powłokowa w proszku do ręcznego gładzenia.

Podłoża

SOLO F stosowana jest wewnątrz, na podłoża śliskie lub chropowate:

- surowy beton
- betonowe płyty dolne stropu
- ogrzewane betonowe sufity
- cement zacierany
- cegła
- gips
- płyty gipsowe
- farby.

Wykończenie

Może być pokrywana farbami matowymi, satynowymi i z połyskiem jak również farbami epoksydowymi i poliuretanowymi. Powlekać można po 12 do 24 godzin w zależności od grubości i warunków na budowie.

Opakowanie

Worki 25 kg
Paleta 40 worków – 1000 kg

Właściwości fizyczne i techniczne

SOLO F: masa powłokowa na bazie produktów z kamieniolomów oraz środka wiążącego celulozowego.

- Klasyfikacja (NFT 36 005): Grupa III. Klasa 2
- Grubość nakładania: do 2 mm
- Zużycie: Od 250 do 300 g/m² na warstwę, w zależności od podłoża.
- Barwa: Biała złamana.
- Czas użycia: 8 godz.
- Czas schnięcia: Od 12 do 24 godz., w zależności od grubości oraz warunków na budowie.
- Granulometria: Produkt miałki.
- pH: Obojętne.
- Przyczepność: zgodnie z normą EN 16566.
- Odporność ogniowa: M0 (klasyfikacja francuska – niepalny).

Przygotowanie podłoża

Podłoża należy przygotować zgodnie z obowiązującym DTU (*Document Technique Unifié – Zunifikowany Dokument Techniczny*). Podłoża winny być twarde, spójne, czyste, nieuszkodzone i suche.

Sposób użycia i składowanie

- Przygotowany materiał: nakłada się za pomocą narzędzi wykonanych z materiałów nierdzewnych.
- Stopień rozcieńczenia: 40 % wody (tj. 0,40 l na kilogram proszku).
- Czyszczenie narzędzi: wodą.
- Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wilgocią.

Zalecenia i środki ostrożności

- Nie stosować SOLO F na polistyren, tapety oraz na zewnątrz.
- Nie stosować w temperaturze poniżej +8° C i przy wskaźniku wilgotności większym niż 70% HR (*Humidité Relative – wilgotność względna*).
- Nie stosować na podłoża przegrzane.
- Nie stosować na podłoża wilgotne.

Dokumenty normatywne do skonsultowania

- DTU (*Document Technique Unifié – Zunifikowany Dokument Techniczny*) 59.1 (norma NFP 74-201): prace malarskie w budownictwie.
- DTU (*Document Technique Unifié – Zunifikowany Dokument Techniczny*) 59.4 (norma NFP 74-204): Kładzenie tapet oraz powłok murarskich.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Brak oznakowania „niebezpieczny”.
FDS (*Fiche de Données de Sécurité – Karta Charakterystyki*)

Zagadnienia prawne

Informacje w karcie technicznej, a w szczególności zalecenia dotyczące aplikacji i końcowego stosowania produktów TOUPRET, są dostarczane w dobrej wierze i oparte są o wiedzę i doświadczenie firmy TOUPRET. Produkt winien być stosowany zgodnie z zasadami sztuki.

Proszek

do stosowania
wewnątrz

TOUPRET®