

# KARTA TECHNICZNA

## HartzLain Decor i Decor Special

### 1. Opis produktu i przeznaczenie:

Impregnaty Decor i Decor Special to głęboko penetrujące jednoskładnikowe produkty rozpuszczalnikowe, przeznaczone do ochronno-dekoracyjnych wymalowań elementów drewnianych, takich jak: altany ogrodowe, płoty, ogrodzenia, elementy stolarki budowlanej itp. Kompleksowo chronią pomalowane powierzchnie drewniane przed działaniem wody oraz czynników atmosferycznych i biologicznych (Decor Special zawiera podwójny pakiet filtrów UV).

### 2. Właściwości wyrobu:

<b>MIERZONY PARAMETR</b>	<b>WARTOŚĆ</b>	<b>JEDNOSTKA</b>	<b>NORMA</b>
1. Lepkość (kubek ISO dysza 4 mm)	15 - 20	[s]	PN-EN ISO 2431 (1999)
2. Gęstość, górna granica	0,980	[g/cm <sup>3</sup> ]	PN – EN ISO 2811-1 (2002)
3. Czas schnięcia w temp. 20 ± 2°C przy wilgotności wzg. 55 ± 5% stopień 3	do 24	[h]	PN – 79 C – 81519 (1979)
4. Barwa	dostępne 23 kolory i wersja bezbarwna	-	-
5. Wygląd powłoki - efekt końcowy	w zależności od rodzaju drewna i podkładu uzyskuje się od półpołysku do jedwabistego połysku i matu		
6. Zalecany podkład	bezbarwny HartzLain Decor (1 – 2 warstwy)		
7. Zalecana ilość warstw	min. 2 warstwy HartzLain Decor lub Decor Special	-	-

# KARTA TECHNICZNA

## HartzLain Decor i Decor Special

8. Szlifowalność po czasie (w zależności od warunków)                      ok. 24                      [h]                      -

Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji.

Opakowania: 0,75 l, 3 l, 10 l i 20 l.

Wydajność:

- HartzLain Decor 12 - 16 m<sup>2</sup>/l (w zależności od warunków zewnętrznych i zastosowanych narzędzi).
- HartzLain Decor Special 10 - 15 m<sup>2</sup>/l (w zależności od warunków zewnętrznych i zastosowanych narzędzi).

Sposób nanoszenia: za pomocą pędzla, tamponu lub przez zanurzenie.

Przechowywać w temperaturze od + 5°C do + 20 °C .

### 3. Wskazania przy lakierowaniu:

#### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PRZED LAKIEROWANIEM

1. Powierzchnie drewniane przeznaczone do barwienia powinny być czyste, suche (wilgotność drewna 12 - 15%) oraz odpylone.
2. W celu prawidłowego zabezpieczenia drewna należy powierzchnię wstępnie zaimpregnować bezbarwnym impregnatem HartzLain Decor (1 lub 2 warstwy), a następnie po wyschnięciu nanieść minimum 2 warstwy HartzLain Decor lub Decor Special w żądanym kolorze.
3. Stare powłoki lakiernicze przed malowaniem należy usunąć do surowego drewna.

#### PRZYGOTOWANIE LAKIEROBEJCY DO MALOWANIA

1. Produkt jest w postaci gotowej do użycia, nie rozcieńczać go i nie mieszać z innymi lakierami.
2. Przed aplikacją a także w jej trakcie wyrób mieszać.

#### LAKIEROWANIE

1. Aplikację prowadzić w temperaturze otoczenia 15 – 20°C Produkt należy nakładać pędzlem, za pomocą tamponu lub poprzez zanurzenie.
2. Kolejne warstwy nakładać w odstępach czasowych wynoszących około 24 godziny.
3. Zalecana ilość warstw na podkładzie: minimum 2.
4. Wymalowań dokonywać w miejscach dokładnie wietrzonych.
5. Do mycia narzędzi i zabrudzonych powierzchni używać benzyny lakierniczej.

<p style="text-align: center;"><b>KARTA TECHNICZNA</b> <b>HartzLain Decor i Decor Special</b></p>
---

6. Preparaty nie powinny być w bezpośrednim kontakcie z produktami spożywczymi.
7. Pomalowane elementy można użytkować po zaniku specyficznego zapachu wyrobów.

UWAGA: wersje bezbarwne HartzLain Decor i Decor Special są przeznaczone do rozjaśniania wersji barwnych, ponadto bezbarwny HartzLain Decor jest przeznaczony do gruntowania powierzchni przed nałożeniem warstw barwnych.

Zalecany system lakierowania:

- nałożenie 1 -2 warstw impregnatu bezbarwnego HartzLain Decor;
- aplikacja minimum 2 warstw HartzLain Decor lub Decor Special w pożądanym kolorze.